



Nota informativa N° 7: PRESTAZIONI DELLE VETRATE ISOLANTI A DOPPIA CAMERA

Tipologia	Spessore mm.	Peso Kg/mq	Ug	g
4 b.e./ 10 / 4 / 10 / 4 b.e.	32	30	1,1	50
4 b.e./ 10 gas / 4 / 10 gas / 4 b.e.	32	30	0,8	50
4 b.e./ 12 / 4 / 12 / 4 b.e.	36	30	0,9	50
4 b.e./ 12 gas / 4 / 12 gas / 4 b.e.	36	30	0,7	50
4 b.e./ 16 / 4 / 16 / 4 b.e.	44	30	0,8	50
4 b.e./ 16 gas / 4 / 16 gas / 4 b.e.	44	30	0,6	50
4 sel 4S/ 16 gas / 4 / 16 gas / 4 b.e.	44	30	0,6	39

B.E. = Vetro Basso Emissivo

Sel 4S = Vetro selettivo 4 Stagioni Saint-Gobain

Gas = Gas Argon 90%